Protège, décore et uniformise l'aspect

CONJUGUE PERFORMANCE ET ÉCOLOGIE

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)

Embellit les bois non nobles et usés

Application directe en 2 couches

Protection et décoration des terrasses bois, planchers extérieurs, caillebotis...

Protection longue durée

Séchage rapide

Entretien facile

Extérieur

Saturateur Opaque Environnement

DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT BLANCHON protège et embellit les bois extérieurs* horizontaux : pin, sapin, douglas, mélèze... y compris les bois autoclavés et thermochauffés*.
- Il uniformise l'aspect et permet de donner une seconde vie à une terrasse usée et aux menuiseries extérieures : caillebotis, decks de piscines, etc.
- Le SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT garantit un rendu parfait en rénovation.
- Il apporte un réel confort et une grande simplicité d'application. Ses performances techniques et sa formulation faible odeur, respectueuse de l'homme et de l'environnement, répondent à de sévères critères écologiques.
- L'application du SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT en 2 couches conduit à la formation d'une protection nourrissante qui accompagne le bois dans son évolution et s'entretient aisément.
- Le SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT est disponible en 8 teintes : noir ébène, gris ardoise, gris bronze, feuille de vigne, cobalt, brun ipé, iroko, écorce de pin.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois devront être sains, propres et secs, sans traces de résine, de taches grasses ni d'anciennes protections ou d'anciens vernis, peintures, lasures, ou huiles. Important : le SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT ne peut être appliqué sur un autre type de saturateur. Poncer ou décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE.
- Les boiseries anciennes, tachées, grisaillées, seront traitées avec le DÉGRISEUR BOIS BLANCHON.
- Un bois contaminé devra être gratté, nettoyé, puis traité avec TRAIT'PLUS®MU BLANCHON, traitement insecticide-fongicide.
- Éliminer les poches et coulées éventuelles des résineux avec du DILUANT SYNTILAC® BLANCHON (ou de l'acétone).

*Sur bois thermochauffés, pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.

N.B. : le SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT n'empêchera pas l'extraction des tanins et des résines.

IMPORTANT : un léger égrenage (papier abrasif grain 80), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Proscrire l'utilisation de laine d'acier. Ne pas poursuivre cet égrenage jusqu'au polissage, ce qui produirait l'effet contraire de celui recherché.

- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l'emploi.
- Appliquer la première couche dans le sens des fibres du bois, au spalter (brosse large) ou brosse avec manche (idéale pour les bois rainurés), ou au rouleau, en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout).
- Après 4h, appliquer la deuxième couche.

IMPORTANT : pour réaliser une imprégnation optimale du bois par le SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la deuxième couche (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%). Température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%. Ne pas appliquer en plein soleil : les bois sombres ont tendance à accumuler la chaleur (il est fréquent de relever, lors de journées normalement ensoleillées, des températures de surface dépassant les 50°C sur certaines terrasses).

*L'application du SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT est déconseillée sur bois exotiques (ipé, teck, bangkiraï, cumaru, etc...) et peu imprégnables.

ENTRETIEN

- Dès que la nuance du bois saturé s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer avec le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer ensuite de nouveau le SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT aux endroits délavés. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie.
- Entretien tardif : égrener (papier abrasif fin), utiliser si besoin le DÉGRISEUR BOIS, avant d'appliquer le SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT comme indiqué ci-dessus.

IMPORTANT : l'aspect du bois imprégné évolue naturellement sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet : la nuance s'éclaircit, et au fil du temps, le ruissellement de l'eau est moins perceptible : ceci indique l'opportunité de l'entretien.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
  - Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
  - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l'emballage après usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Blanchon

Saturateur Opaque Environnement

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Délai “entre 2 couches” : 4 heures.
- Séchage : 4 heures.
- Remise en circulation : 12 h minimum.

RENDEMENT

- 12 m²/litre/couche.

CONSERVATION

- Stocker à l’abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	RÉSINE HAUTE PERFORMANCE, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
CONSISTANCE	Fluide
RECOUVRABILITÉ	4 heures. Passé un délai de 12 heures, pratiquer toujours un égrenage préliminaire pour “réouvrir” les fibres et optimiser l’absorption du SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT par les pores du bois.
SÉCHAGE	4 heures à 20°C

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 01.07.2015.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02
BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258€
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeblanchon.com

4.2.3.A04 01/07/2015.