

EN TUBE :
SANS
MÉLANGE !

Émissions dans l'air
intérieur* : A+

Sans odeur

Se teinte
parfaitement

Forte adhérence

Ne craquelle pas

Ne se rétracte pas

N'encrasse pas
les abrasifs lors
du ponçage

Très haute cohésion

Extérieur
Intérieur

Mastic Bois

Sans odeur, prêt à l'emploi



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- Le MASTIC BOIS sans odeur prêt à l'emploi BLANCHON permet des rebouchages et réparations sur bois, à l'extérieur et à l'intérieur, jusqu'à des épaisseurs de 2 à 3 mm.
- Ses résines, de très hautes performances, ne craquent pas, ne se rétractent pas et n'encrassent pas les abrasifs lors du ponçage.
- Le MASTIC BOIS peut être teinté après séchage et permet ainsi des réparations "invisibles".
- Sa formule, de très haute dureté et d'une forte cohésion, adhère parfaitement sur bois préparé.
- Convient sur toutes les essences de bois convenablement préparées.
- Disponible en 4 teintes : bois blanc, chêne clair, chêne rustique et bois rouge.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si nécessaire.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Éliminer si nécessaire les finitions anciennes ou détériorées avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Choisir la nuance claire* de MASTIC BOIS, la plus proche du bois à reboucher.
- Remplir généreusement les parties à réparer (jusqu'à 2 à 3 mm en une passe), en lissant rapidement. Conseil : planter quelques petits clous dans le trou, pour consolider "l'ancrage" du mastic.
- Après séchage (2 heures environ pour des épaisseurs jusqu'à 3 mm), poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer soigneusement.
- Appliquer la finition choisie : vitrificateur, vernis, huile ou huile-cire, patine, lasure, peinture ou cire. En cas de vitrificateur AQUA ou d'autre finition en phase aqueuse, appliquer préalablement une couche de FOND DUR PRÉPLAST® BLANCHON. Précaution pour l'utilisation en extérieur : si le support est médiocre, la tenue du MASTIC BOIS ne pourra être meilleure que celle de l'huissier réparée.
- Si nécessaire, teinter après le ponçage avec une TEINTE À BOIS BLANCHON : la porosité du MASTIC BOIS permet une prise de teinte parfaite.

*N.B. : l'absorption de la teinte par le mastic sec et poncé étant importante, il est recommandé de choisir une teinte initiale de MASTIC BOIS légèrement plus claire que celle du bois à reboucher.

- Recommandations : ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.

Nettoyage des ustensiles

- Nettoyage du matériel : eau, immédiatement après usage. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Reboucher soigneusement après utilisation.

SÉCHAGE ET DURCISSEMENT

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, hygrométrie 40%, zones bien ventilées, pour des épaisseurs jusqu'à 3 mm) :

- Séchage "égrenable à la main" : 2 heures.
- Séchage "égrenable à la machine" : 3 heures environ.
- Durcissement "à cœur" : 24 heures dans des conditions normales d'utilisation.

N.B. : ne pas laisser plantes et aquariums à proximité de l'endroit où le produit est utilisé.

Blanchon

Mastic Bois sans odeur, prêt à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE. TOUS REBOUCHAGES, RÉPARATIONS ET MODELAGES SUR BOIS, À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR
TYPE DE RÉSINES	Colles végétales
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
CONSISTANCE	Pâte épaisse souple
RECOUVRABILITÉ	Possible immédiatement après le ponçage
DURETÉ SHORE	50
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Excellente

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com