

SÉCHAGE
ULTRA RAPIDE

Émissions dans l'air
intérieur* : A+

Forte adhérence

Ne craquelle pas

Ne se rétracte pas

N'encrasse pas
les abrasifs
lors du ponçage

Très haute cohésion

Intérieur

Extérieur

Mastic Bois Bicomposant



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- Le MASTIC BOIS BICOMPOSANT BLANCHON permet tous rebouchages, réparations et modelages sur bois, à l'extérieur et à l'intérieur. Ses résines, de très hautes performances, ne craquent pas, ne se rétractent pas et n'encrassent pas les abrasifs lors du ponçage.
- Le MASTIC BOIS BICOMPOSANT de très haute dureté et d'une forte cohésion, adhère parfaitement sur tout bois préparé.
- Disponible en 4 teintes : chêne, chêne foncé, acajou et pin.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si nécessaire.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Éliminer si nécessaire les finitions anciennes ou détériorées avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION

- Choisir la nuance du MASTIC BOIS BICOMPOSANT la plus proche du bois à reboucher.
 - Homogénéiser soigneusement le mastic puis prélever avec une spatule propre une quantité nécessaire au rebouchage. Ajouter 2-3% de durcisseur (une cuillère à soupe de mastic pour un grain de maïs de durcisseur).
 - Bien mélanger pour obtenir une pâte uniforme qui restera utilisable pendant 3 à 5 mn.
 - Remplir généreusement les parties à réparer, en lissant rapidement. Conseil : lors de rebouchages importants, planter quelques petits clous dans le trou, pour consolider "l'ancrage" du mastic.
 - Après durcissement complet, poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer soigneusement.
- *N.B. : si l'on souhaite teinter la surface réparée, il est recommandé de choisir une teinte initiale de MASTIC BOIS légèrement plus claire que celle du bois à reboucher.**
- Recommandations : ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C. Ne jamais remettre dans la boîte du mastic ayant reçu le durcisseur (attention aux outils non nettoyés). Ne pas modifier les proportions de mélange : l'excès du durcisseur n'améliorera pas les propriétés du produit, réduira considérablement le temps de travail et rendra le mastic mou et collant.

Nettoyages des ustensiles

- Immédiatement après usage avec le DILUANT SYNTILAC®.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, zones bien ventilées) :

- Durée de vie du mélange : 3 à 5 minutes.
- Séchage "égrenable" : 20 minutes environ.
- Durcissement "à cœur" : 12 h.

Pour des rebouchages en épaisseur plus importante, prolonger le temps de séchage avant ponçage et finition.

***N.B. : ne pas laisser plantes et aquariums à proximité de l'endroit où le produit est utilisé.**

Blanchon

Mastic Bois Bicomposant

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	TOUS REBOUCHAGES, RÉPARATIONS ET MODELAGES DES BOIS DE MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Mastic polyester 2 composants
CLASSIFICATION AFNOR	Famille IV, classe 3
DENSITÉ MASTIC	1,8 (à 20°C, selon NFT 30020)
DENSITÉ DURCISSEUR	1,2 (à 20°C, selon NFT 30020)
CONSISTANCE	Pâte épaisse
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
RECOUVRABILITÉ	20 mn
DURETÉ SHORE	97
RESISTANCE AUX CHOCS	Excellente

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 04.02.2014.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part,
ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com