

REBO[®] EN PLEIN AIR

Produits en bambou

Série M/D

L'AVENIR
A BESOIN DE BAMBOU
RÉALISER-LE





DURABILITÉ

- Les produits de série MSD avec la durabilité de classe 1 (EN350) testés suivant ENV 12038/ENV 807 par RISE Bioéconomie.



CLASSE D'UTILISATION

- Les produits de série MSD avec la durabilité de classe 4 d'utilisation (EN335) testés suivant ENV 12038/ENV 807 par RISE Bioéconomie.



ANTIDÉRAPAGE

- Les produits de série MSD antidérappages R10 (Essai de pente humide d'huile) conformément à DIN 51130:2014.
- Sec 87/humide 53 (direction horizontale), sec 83/humide 57 (direction verticale) conformément à TS 16165:2012 Annex C par INTERTEK.



VERT

- Période de croissance de 5 ans
- Ressources infinies
- Amical à l'environnement



EMISSION DE FORMALDÉHYDE

- Conformément à EN 13996:2004+A1:2015 par SGS



RÉSISTANCE

- Résistance au courbage conformément à 408:2012 (moyenne) 67 N/mm² par EPH laboratoire
- Module élastique de courbage conformément à EN 408:2012 (moyenne) 18700 N/mm² par EPH laboratoire



IGNIFUGE

- Conformément à EN 13501-1 par EPH Laboratoire



HAUTE DURETÉ

- Densité 1.2 g/cm³
- Dureté de Brinell conformément à EN 1534:2011 107 N/mm²

Série-M



Après l'installation

2 ans après l'utilisation

Après le nettoyage

Après la maintenance

Série-D



Après l'installation

2 ans après l'utilisation

Après le nettoyage

Après la maintenance

Qualité et Apparence

Apparence	En plein air / T&G tête / crevasse longitudinale f côtés / huilé	
Dimension	1850 x 140 x 18 / 20 / 30 mm	
Teneur d'eau	6-15%	
Taux de dilatation de l'épaisseur après ébullition cyclique en 4 heures	≤ 10% (M-Series)	≤ 5% (D-Series)
Taux de dilatation de l'épaisseur en 72 heures	≤ 18% (M-Série)	≤ 10% (D-Série)
Densité	1.2g/cm³	
Nota: consulter le site web pour plus de détails.		

Données techniques

Objets de test	Résultats de test	Standards de test
Brinell dureté	107N / mm²	EN 1534 : 2011
Force de courbage	87N / mm²	EN 408 : 2012
Module élastique dans courbage(moyenne)	18700N / mm²	EN 408 : 2012
Durabilité	Class 1 / ENV807 ENV12038	EN350
Classe d'utilisation	Class 4	EN335
Résistance au feu	Bfl-s1	EN13501-1
Antidérappage(Essai de pente humide d'huile)	R10	DIN 51130:2014
Antidérappage(PTV20)	86(sec), 53(humide)	CEN/TS 16165:2012 Annex C
Émission de formaldéhyde	E1	EN 717-1:2004



Section : 20x140 mm
Longueur 1.85m


Profil Utilisable 2 faces

- Lisse
- Vagues (8)

Rainure et languette en bout de lames




DC 05-2



DC 06



F321



Profil Deck : F321 avec T&G
Clip : DC 05
Clip ending : DC 06

